

# Especificações de Produto

|                   |                                                                                  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PRODUTO</b>    | <b>Cera de Colza BPF — Baixo Ponto de Fusão</b>                                  |
| <b>DESCRIÇÃO</b>  | <b>Óleo de Colza hidrogenado.</b><br><br>Cera de colza parcialmente hidrogenada. |
| <b>DEFINIÇÃO</b>  | Gordura multifuncional à base de óleo de colza.                                  |
| <b>APLICAÇÕES</b> | Aplicação principal: <b>fabrico de velas decorativas.</b>                        |

| <b>Característica</b>           | <b>Unidade</b> | <b>Limite mín.</b> | <b>Limite máx.</b> | <b>Método</b> |
|---------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|---------------|
| Ponto de fusão                  | °C             | 48                 | 52                 | ASTM D 127    |
| Ponto de solidificação          | °C             | 32                 | 42                 | ASTM D 938    |
| Viscosidade cinemática a 100 °C | cSt            | 7                  | 12                 | ASTM D 445    |
| Penetração a 25 °C              | 1/10 mm        | 45                 | 65                 | ASTM D 1321   |
| Cor                             | —              | Marfim/Ivory       |                    | Visual        |